

SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU D4

Omschrijving

Seal-it® 732 Tixbond-PU D4 is een snel uithardende professionele polyurethaanlijm met een pasteuze (thixotrope) structuur. Specifiek voor het verlijmen van houtelementen op diverse ondergronden in zowel binnen- als buitentoepassing. De lijm heeft een vullend vermogen waardoor het tijdens uitharden iets zal opschuimen, afhankelijk van de hoeveelheid vocht in de ondergrond.

Toepassingen

- Voor het verlijmen van alle houten verbindingen zoals kozijnen, plinten, plaatmateriaal, vloerdelen.
- Vlakverlijmingen, deuvels, houtverbindingen, pen-en-gat verbinding, zwaluwstaarten
- Voor het verlijmen van hout op metaal, steen, beton, kunststof en isolatiemateriaal (PU-schuim/PS-schuim), steenwol, glaswol.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing zoals exterieur vingerlassen
- Uitermate geschikt voor scheeps- en interieurbetimmeringen.

Eigenschappen

- Zeer snelle doorharding.
- Beperkt vullend, bruist licht op.
- Reukarm en oplosmiddelvrij
- Thixotroop; goed stand vermogen, druipt niet.
- Schuur- en overschilderbaar
- Veelzijdig binnen en buiten toepasbaar.
- Watervast conform NEN-EN 204 D4.
- Duurzaam weer-, water-, vochtbestendig.

Standaard assortiment

| Kleur | 12 x 310ml koker |
|------------------|------------------|
| Tranparant-creme | SI-732-0000-310 |

Overige verpakking op aanvraag.

Technische productgegevens

| EIGENSCHAP | NORM | SPECIFICATIE |
|---------------------------|-------------|---------------------------|
| Materiaalsoort | | Polyurethane, 1-component |
| Huidvorming | +23°C/50%RV | ± 7 minuten |
| Dichtheid | | 1,13 g/ml |
| Afschuifsterkte | ISO 4587 | ± 12 N/mm ² |
| Temperatuur bestendigheid | | -30°C tot +80°C |
| Verwerkingstemperatuur | | +5°C tot +40°C |



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl



SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU D4

Houdbaarheid

Koel en droog opslaan tussen +5°C en +25°C. In ongeopende originele verpakking maximaal 12 maanden houdbaar, na productie datum.

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +40°C.
- Houtvochtgehalte moet tussen de 10% en 18% (max 25%) liggen.
- Op verdraagzame, draagkrachtige, schone en vetvrije ondergronden.
- Ondergronden ontdoen van losse bestanddelen met behulp van een geschikte borstel.
- Ondergronden goed ontvetten met behulp van Seal-it® 510 CLEANER.
- Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.
- Voor een juiste hechting dient één van beide ondergronden poreus te zijn.
- Lijm aanbrengen vanuit koker op één van beide ondergronden in rillen, strepen of stippen. Eventueel verder verdelen met 1mm fijn getande lijmkam.
- Plaats de te verlijmen ondergronden op elkaar binnen de aangegeven tijd en voorkom verschuiving.
- Sluit de verbindingen goed op elkaar aan om een juiste verbinding te verkrijgen.

Beperkingen en aanbevelingen

Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Vergeling kan optreden als de lijm wordt blootgesteld aan UV-licht.

Reinigen

Vers, niet uitgehard en/of overtollig materiaal verwijderen van ondergronden en gereedschappen m.b.v. SEAL-IT® 510 CLEANER. Handen/huid reinigen m.b.v. SEAL-IT® 515 ULTRA WIPES. Uitgehard materiaal is alleen mechanisch te verwijderen, m.b.v. het juiste gereedschap.

Veiligheid en gezondheid

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. SEAL-IT® 732 TIXBOND-PU D4 in gesloten verpakking, op een veilige plek, buiten bereik van kinderen opslaan. Verwerken in goed geventileerde ruimten, niet roken en niet in de nabijheid van open vuur (licht ontvlambaar). Draag altijd een veiligheidsbril, geschikte handschoenen en werkkleding. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Garantie en aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Connect Products B.V.

Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkerk
Nederland

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl

